



TECHNICKÝ LIST

DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ BARVA NA SÁDROKARTON A OMÍTKY **INTERBAL IV. - SUPER BÍLÁ**

VLASTNOSTI

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky **INTERBAL IV.** je bílá, matná, rychle schnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná, s velmi vysokou krycí schopností a výbornou paropropustností. Nátěr je částečně omyvatelný podle aplikované normy DIN 53778.

POUŽITÍ

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky **INTERBAL IV.** se používá k nátěrům sádrokartonu, vápenocementových omítek, azbestocementových desek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených hmot, papíru, strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken. **INTERBAL IV.** není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatiny, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

SLOŽENÍ

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů.

BAREVNÉ ODSÍNY

Nenormalizovaný bílý.

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev HETCOLOR nebo po odzkoušení jinými pastami.

PODKLAD

Podklady musí být rovné, pevné, zatmelené, zabroušené, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou **INTERBAL IV.**
3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách. Barva na sádrokarton a omítky **INTERBAL IV.** se ředí vodou maximálně do 20 % (až 2 litry vody na 10 kg barvy).
4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale po zaschnutí předchozího nátěru.

NANÁŠENÍ

Štětcem, štětkou, válečkem, stříkáním (včetně Airless).

VYDATNOST

4 až 6 m² z 1 kg **INTERBALU IV.** na hotový nátěr.

SKLADOVATELNOST

PN-H-003-92, záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem !

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

BALENÍ

Obaly o hmotnosti 1,5kg, 5 kg, 8 kg, 15 kg, 25kg v kbelíku z plastu a 40kg v plastovém sudu.

HYGIENICKÝ POSUDEK

Vydaný hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95.

EKOLOGICKÝ PŘIJATELNÝ VÝROBEK

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky **INTERBAL IV.:**

- je bezrozpouštědlová

- neobsahuje sloučeniny chromu a olova a volný formaldehyd

- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

*Na disperzní interiérovou barvu **INTERBAL IV. - super bílá** byl vydán certifikát č. 060-047100.*

DIČ: CZ46968571
IČO: 46968571

Office: DISPECHEM spol. s r.o.
Pražská ul. 4
679 61 Letovice

tel.: 516 47 40 70

obchod@dispechem.cz
www.dispechem.cz
